

Техническая информация

НОВААКРИЛАТ®-2550 (NOVAACRYLITE®-2550)

Полимерная дисперсия для красок для внутренних и наружных работ

Состав	
Анионная водная дисперсия акрилового сополимера. APEO/MIT – free	
Применение	
Предназначена для изготовления огнезащитных красок, интерьерных и фасадных красок, штукатурок, шпатлевок. Имеет высокую адгезию к различным поверхностям.	
Спецификация	
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %, ISO 1148	46 – 50
МТП, °С, ISO 2115	4 – 6
pH, ISO 1148	2 – 5
Средний размер частиц, нм	200
Содержание остаточных мономеров, %, не более	0,03
Стабилизация	Анионная/ неионная
Хранение и рекомендации	
В закрытой оригинальной упаковке может храниться до 6 месяцев при температуре 10-25 С. <u>Не допускать замораживания и хранения при температуре выше 40С.</u> Рекомендовано добавление консервантов при изготовлении продукции на основе Новаакрилат®-2550 для защиты от их повреждения микроорганизмами, так как количество биоцида достаточно только для гарантированного хранения дисперсии.	
Техническое обслуживание	
Опытные продавцы и технические консультанты компании готовы дать консультации и оказать поддержку при проведении лабораторных исследований и принять участие в заводских испытаниях	

Группа компаний «NOVAROLL» ООО «Оргсинтез ПроЛаб»

Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточное шоссе, 88А,

www.pack.ru, www.novadisp.ru

Отдел продаж:

Медведкова Светлана: +7 (915) 940-68-96, e-mail: medvedkova@pack.ru

