

Техническая информация

НОВАДИСП®-1960 (NOVADISP®-1960)

Полимерная дисперсия для покрытий по металлу

Состав	
Анионная водная дисперсия стирол - акрилового сополимера. APEO/MIT – free	
Применение	
Предназначена для покрытий по металлу. Имеет превосходную водостойкость, коррозионную устойчивость, высокую адгезию к металлу, высокую стойкость к истиранию. Образует блестящую прозрачную пленку. Загущается всеми видами загустителей.	
Спецификация	
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %, ISO 1148	49 – 51
Вязкость по Брукфилду (2/30), мПа*с, ISO 3219	500 – 1500
МТП, °С, ISO 2115	20 – 22
рН, ISO 1148	7 – 9
Средний размер частиц, нм	90
Водопоглощение свободных пленок, %, не более	7
Содержание остаточных мономеров, %, не более	0,03
Стабилизация	Анионная
Хранение и рекомендации	
В закрытой оригинальной упаковке может храниться до 12 месяцев при температуре 10-25 С. <u>Не допускать замораживания и хранения при температуре выше 40С.</u> Рекомендовано добавление консервантов при изготовлении продукции на основе Новадисп®-1960 для защиты от их повреждения микроорганизмами, так как количество биоцида достаточно только для гарантированного хранения дисперсии.	
Техническое обслуживание	
Опытные продавцы и технические консультанты компании готовы дать консультации и оказать поддержку при проведении лабораторных исследований и принять участие в заводских испытаниях	

Группа компаний «NOVAROLL» ООО «Оргсинтез ПроЛаб»

Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточное шоссе, 88А,
www.pack.ru, www.novadisp.ru

Отдел продаж:

Медведкова Светлана: +7 (915) 940-68-96, e-mail: medvedkova@pack.ru

Матвейчев Павел: +7 (963) 687-66-11, e-mail: matveichev@pack.ru

